

# FICHE TECHNIQUE

**TRICOUCH 4S**

**200 µm**



N°QUAL  
2003/20530



| Caractéristiques                        |                            | Valeurs                                 | Normes de mesure |
|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Couleur                                 |                            | JAUNE                                   |                  |
| Particularités                          |                            | NON THERMIQUE                           |                  |
| Epaisseur                               | Moyenne                    | +/- 5 %                                 | NF EN 13 206     |
|                                         | Ponctuelle                 | -15%                                    | NF EN 13 206     |
| Largeur                                 | < 7250                     | +/- 2 %                                 | ISO 4592         |
|                                         | ≥ 7250                     | -0 +4 %                                 | ISO 4592         |
| Radiations solaires KLy/an              |                            | 110 - 130 KLy                           |                  |
| Durabilité *                            |                            | 45 mois (4 hivers - 3 étés)             |                  |
| Résistance aux Pesticides *             |                            | Bonne                                   |                  |
| Allongement rupture longitudinale       |                            | ≥ 400 %                                 | ISO 527-3        |
| Contrainte rupture longitudinale        |                            | ≥ 17 Mpa                                | ISO 527-3        |
| Allongement rupture transversale        |                            | ≥ 400 %                                 | ISO 527-3        |
| Contrainte rupture transversale         |                            | > 17 Mpa                                | ISO 527-3        |
| Fluage                                  |                            | ≤ 15%                                   | NF EN 13206      |
| Résistance au choc Dart test plein film |                            | ≥ 400 gr                                | ISO 7765-1       |
| Résistance au choc Dart test sur plis   |                            | ≥ 240 gr                                | ISO 7765-1       |
| Efficacité Thermique                    |                            | [ 30 - 50% ]                            | EN 13206         |
| Transmission lumineuse                  | Globale                    | [ 88 - 90% ]                            | EN 2155-5        |
|                                         | Diffuse<br>(Trouble, Flou) | [ 20 - 30% ]                            | EN 2155-9        |
| Marquage                                |                            | TRICOUCH 4S                             |                  |
| Sens de pose                            |                            | Sans                                    |                  |
| Métrage                                 |                            | Décrémentation imprimée mètre par mètre |                  |

Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment.

Réf TRICOUCH 4S - 26/02/2010

(\*) Sous réserve du respect des conditions de pose et de limite de garantie

Durabilité UV garantie si [S]≤3000ppm et [C]≤200ppm. Si [S]>3000ppm ou [C]>200ppm : pas de garantie