

Practic

Technique de fabrication

Din 61151. Velours fil coupé tufting

Fibre

Composition	Polyéthylène avec stabilisateurs U.V.
Forme	Monofilament
Densité	6000/3000 Dtex.
Couleur	Bicolore

Caractéristiques du support

Support primaire	Polypropylène tissé, solidité U.V.
Support secondaire	Latex styrène-butadiène (SBR)
Poids du support primaire	163 gr/m ²
Poids du support secondaire	980 gr/m ²

Caractéristiques du gazon

Hauteur du filament*	30 mm.
Poids des filaments*	1.149 gr/m ²
Poids Total*	2.292 gr/m ²
Jauge	3 / 8 "
Nombre de points/ml*	180 p/ml
Nombre de points/m²*	18.898 p/m ²
Longueur du rouleau	2 x 25 m.

Système d'installation

Assemblage des bobines	Installation flottante sur la bande géotextile de 30 cm de large et collage avec la colle de polyuréthane bicomposant.
-------------------------------	--

* +/- 10 %

Cette Fiche Technique remplace aux versions antérieures. Des spécifications et données techniques qui apparaissent sur ce document sont orientatives, correspondant à valeurs moyennes du laboratoire. Albergrass se réserve le droit pour les modifier sans préavis et décline n'importe quelle responsabilité pour un usage incorrect.